



## **IMPER-130**

### **HIDROFUGANTE-IMPERMEABILIZANTE**

#### **GENERALIDADES:**

Producto de aspecto líquido impermeabilizante y hidrofugante de materiales de construcción porosos de origen mineral tales como hormigones de todo tipo, revoques, placas de fibrocemento, albañilerías de ladrillo tipo calcáreo, piedras naturales y artificiales, incluso se emplea como imprimación para pinturas exteriores. No decolora ni amarillea.

#### **COMPOSICION CUALITATIVA:**

- Agua.
- Siliconas.

#### **UTILIZACION:**

Limpiar el superficie a la cual va a ser aplicado con un decapante BALQUIMIC. Aclarar bien para que no queden restos del producto. Aplicar el BAL-IMPER-130 a ser posible con pistola a baja presión, si no, con rodillo o brocha en varias manos, saturando la superficie sin esperar que la mano anterior se haya secado. Como regla practica las superficies a tratar no deben presentar manchas de humedad al menos deben parecer secas a la vista.

#### **DOSIFICACION:**

El consumo del hidrofugante dependerá de la capacidad de absorción del material, en consecuencia, solo es posible mencionar valores de orientación:

|                           |          |                     |
|---------------------------|----------|---------------------|
| Hormigón                  | 0,25-0,5 | [l/m <sup>2</sup> ] |
| Revoques                  | 0,5 -1,0 | [l/m <sup>2</sup> ] |
| Ladrillos tipo calcáreo   | 0,4 -0,7 | [l/m <sup>2</sup> ] |
| Albañilerías de ladrillos | 0,4 -2,0 | [l/m <sup>2</sup> ] |
| Hormigón poroso           | 0,5 -2,0 | [l/m <sup>2</sup> ] |
| Placas de fibrocemento    | 0,1 -0,3 | [l/m <sup>2</sup> ] |
| Piedras naturales         | 0,05-3,0 | [l/m <sup>2</sup> ] |

#### **CONSEJOS DE SEGURIDAD:**

- No ingerir.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y mucosas, en caso de contacto lavar abundantemente con agua y consultar con su medico.